

Blue Dolphin Eco Super Seal is een volledig nieuwe watergedragen lak van de 3e generatie, die in hoofdzaak samengesteld is uit duurzame grondstoffen. Mede daardoor zijn de uitvloeiing en het verloop, die altijd de zwakke punten vormen in watergedragen lak, belangrijke positieve eigenschappen geworden. Door zijn hardheid en chemische en mechanische bestendigheid behoort Blue Dolphin Eco Super Seal tot de top van onze productenlijn.

Kenmerken

Mengverhouding	10:1
Verwerkingstemperatuur	+10°C ÷ +25°C
Hulpmiddel	roller 6 mm
Verdunning (indien nodig)	water
Uitstrijkrendement	60-80 g/m ²
Stofdroog	30 minuten (1)
Aanrakingsdroog	2 uur (1)
Levensduur na opening	2 uur (1)
Schuurbaar met slijpnet	24 uur (1)
Overschilderen zonder schuren	4 - 12 uur (1)
Glansniveau	10 gloss zijdemat
Chemische/fysieke eigenschappen	uitstekend
Dekking	uitstekend
Houtoxidatie	licht
Stabiliteit bij opslag	1 jaar (2)
Verpakking	5,5 lt (5+0,5)
Reiniging hulpmiddelen	Blue Dolphin kwastenreiniger

(1) bij 20°C en 65% R.L.

(2) in originele verzegelde verpakkingen bij temperaturen tussen +10°C en +25°C

1. Voorbereiding

De ondergrond moet droog zijn (houtvochtigheid max.12 %). Schuur het oppervlak en eindig de schuurgang met korrel 150.

2. Reken uit hoeveel product u nodig hebt.

Om tot een goed resultaat te komen is het belangrijk dat u voldoende materiaal aanbrengt.

1e laag: Eco Basic Grondlak, 10-12 m² per liter

2e laag: 10-12 m² per liter

3e laag: 10-12 m² per liter

Verbruik en uitstrijkrendement hangen sterk af van het zuigend vermogen en de aard van de ondergrond.

Belangrijk!

Wanneer u een vloer afwerkt die is behandeld met Blue Dolphin kleurolie is het belangrijk om eerst een droogtest te doen voordat u de kleurolie gaat afwerken met lak.

Breng op een onopvallende plek lak aan. Masseer de lak goed in. Wanneer de kleur niet oplost is het oppervlak geschikt om verder af te werken. Lost de kleur wel op in de lak, dan moet de vloer nog verder drogen. Wanneer de vloer na de lakafwerking "harig" aanvoelt, deze laag na 12 uur (na uitharding) met een slijpnet korrel 220 snel schuren en de behandeling herhalen.

3. Bereid de lak voor

Voeg de componenten A en B samen in een lakbak en roer een paar minuten goed door.

4. Aanbrengen

1e laag: Breng de Eco Basic grondlak met een Blue Dolphin langharige microvezelroller gelijkmatig aan in een soepele vloeiende beweging om ophopingen en een risico op overlapping te vermijden.

2e laag: Na 4 uur aanbrengen zonder tussen schuren. Let op! Wanneer de 2e laag 24 uur na de eerste wordt aangebracht licht opschuren met schuurpapier met korrel 220.

3e laag: (indien nodig) na 12 uur vloer tussenschuren met korrel 220.

Op hout met een hoog tanninegehalte moet eerst een proefje worden verricht om de reactie van de lak met het hout te controleren.

5. Droging

Na ca. 4-12 uur is het oppervlak droog en opnieuw behandelbaar. Na 3 dagen kan de vloer voorzichtig worden belopen. Volledig droog en belastbaar na 10-14 dagen.

6. Reiniging van gebruikte werkhulpmiddelen

Werkhulpmiddelen meteen na gebruik met Blue Dolphin kwastenreiniger reinigen.

Waarschuwingen

Veiligheids- en risico-informatie

B Xi



Irriterend

Huidcontact kan overgevoeligheid veroorzaken. Schadelijk voor waterorganismen, kan negatieve effecten op lange termijn in open water veroorzaken. Buiten bereik van kinderen houden, contact met de huid vermijden. Bij inslikken meteen een arts raadplegen en deze verpakking of het label tonen.

Inhoud: laifatische poly-isocyaanaat