

# Bona Classic

## Technisch merkblad

Bona Classic is een ééncomponent acrylaat grondlak op waterbasis voor de behandeling van houten en parketvloeren die worden afgewerkt met Bona watergedragen aflakproducten. Bona Classic geeft het oppervlak een goed gevulde uitstraling en vermindert het risico van kantenverlijming.

- geschikt onder alle Bona watergedragen aflakproducten
- hoog vast stofgehalte - circa 35%
- goed gevuld oppervlak
- een verminderd risico van kantenverlijming, speciaal geschikt voor kops hout, zachthouten plankenvloeren en hardhouten vloeren met vloerverwarming

### Technische gegevens

Verbruik	: 1 liter per 8-10 m <sup>2</sup> per laklaag
Droogtijd	: 1 - 2 uur bij normale kamertemperatuur (20°C en 60% r.v.)
Vast stofgehalte	: circa 35%
Houdbaarheid	: tenminste 1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking, vorstvrij bewaren
Opslag/transport	: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C
Verpakking	: 1 liter flessen (10 x 1 - 50 dozen p/pallet) 5 liter cans (3 x 5 - 44 dozen p/pallet)
Afval	: lakresten en lege cans afvoeren volgens de lokale regelgeving

### Vorbereiding

Het te behandelen oppervlak dient kaalgeschuurd, droog en vrij van schuurstof, olie, was en andere verontreinigingen te zijn. De laatste schuurgang uitvoeren volgens het Bona Scrad system of met schuurgaas/-papier korrel 120 of fijner. De Bona FlexiSand met Bona Power Drive zorgt voor een optimaal schuurresultaat.

### Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik (of voor het overgieten van een kleinere hoeveelheid) de lakcan goed schudden. De lak gelijkmatig in een vloeiende beweging opbrengen met een nieuwe Bona waterlakroller, lakopeenhopen en -plassen vermijden.

**Noot:** De kamer- en laktemperatuur mogen niet onder 13° C zijn tijdens het verwerken en het drogen. Eventueel licht schuren met Bona Scrad system om de opkomende houtvezels te verwijderen.

Afwerking



# Bona®

**BELGIË**  
Bona NV  
Leuvensteenweg 542/C.3  
1930 Zaventem  
T: 02/721 27 59  
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11  
www.bona.com

**NEDERLAND**  
Bona Benelux BV  
Hulswitweg 6  
2031 BG Haarlem  
Tel. 023-5421864  
bona.nl@bona.com

F: 023-5421306  
www.bona.com